Fiche technique N° ID1054 ***10-2013*** Annule et remplace les éditions précédentes	Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1 **APRES IMPRESSION (1825 FIXATEUR) :** PLATRE - PLAQUES DE PLATRE - ENDUITS DE PLATRE MAÇONNERIES ANCIENNES PEINTURES HYDRODILUABLES - GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES	**1825® Sablé** **Peinture décorative sablée monocouche** **INTÉRIEUR** **8 à 10 m²/L**

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture décorative formulée à base de résine acrylique en émulsion dans l'eau – aspect "sablé".

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales après impression (1825® FIXATEUR) : sur plâtre, plaques de plâtre, maçonneries et anciennes peintures.

Qualités dominantes :

- **Application aisée.**
- **Monocouche.**
- **Décore en finition par des effets nuancés "patinés" et "sablés".**

Caractéristiques pratiques :

= 8 à 10 m²/L (selon le support).

= 8h

= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** blanc - Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** "sablé"
- **Rendement :** 8 à 10 m²/L (*selon le mode d'application*).
- **Matériel :** brosse ou spalter
- **Nettoyage du matériel :** EAU
- **Conditionnement : 1L - 4 L**

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,20 à 1,30 • **Extrait sec (pondéral) :** 54 à 58 %
- **Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010).**
  Ce produit contient max 30 g/l COV.
- **Taux de brillance à 60° : < 5**

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- La préparation du support doit être conforme au D.T.U. 59.1.
- Le support doit être sec, propre et parfaitement adhérent, homogène en porosité et uniforme en teinte.
- Appliquer en impression notre "1825® FIXATEUR".

Application :

- Appliquer une 1ère passe avec la brosse en effectuant des mouvements circulaires sans trop charger. Puis lisser légèrement la surface avec la brosse en travaillant à 45° par surfaces successives de 1 m2.
- **Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**
- **Produit à mélanger avant utiiisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
Utiliser dans un endroit bien ventilé.

FDS accessible sur notre site internet : www.peintures1825.eu

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures
ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96
Mail : peintures1825@theolaur.com Web : www.peintures1825.eu
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015